

材質：ポリプロピレン

物 性 表		A-14	A-19	K-30	A-32
引張降伏強度 JIS K7161, JIS K7127	MD	25.9	28.5	29.9	23.2
	TD	24.3	25.6	27.4	23.7
破断伸び JIS K7161, JIS K7127	MD	770	720	830	750
	TD	800	730	820	770
引張弾性率 JIS K7161, JIS K7127	MD	1130	1430	1400	890
	TD	1080	1500	1470	890
引裂強度 JIS K7128-3	MD	180	167	182	164
	TD	176	162	138	156
パンクチャー衝撃 JIS K7211-2:2006	23℃	205	460	459	291
	-30℃	78.6	257	564	38.2
グレード		一般	耐寒	超耐寒	準透明

標準値（シート厚0.35mm）での測定値であり、規格値では有りません